



## RUBBER TEST BLOCKS (RTB) for MICRO IRHD

**TESTPROBEN MICRO**

### ESPAÑOL

Muestras de caucho de acuerdo al MICRO IRHD ISO 48. Las muestras de prueba sirven de referencia para otras muestras para la comprobación diaria del funcionamiento de aparatos de prueba MICRO IRHD. Se aconseja un control anual de las muestras de prueba.

Tenemos disponibles diferentes rangos de dureza:

- 40, 50, 60, 70, 80, 90

Cada muestra de prueba se mide 10 veces. Cada Patrón de Goma tiene 5 zonas de medida.

Cada zona se ensaya 2 veces. El Valor Principal, el Recorrido y la Desviación Típica se reflejan en el informe de ensayo.

Las muestras de prueba son enviadas con un certificado de calibrage de Hildebrand Prüf- und Messtechnik GmbH.

### FRANÇAIS

Tests en caoutchouc selon MICRO IRHD ISO 48. Les échantillons servent au contrôle quotidien d'appareils de vérification MICRO-IRHD (ainsi qu'aux contrôles de référence pour d'autres échantillons). Un contrôle annuel des échantillons est recommandé.

Différents régimes de dureté MICRO IRHD sont disponibles:

- 40, 50, 60, 70, 80, 90

Chacun des échantillons est mesuré 10 fois. Chaque cale étalon possède 5 zones de mesure.

Chaque zone est testée 2 fois. La moyenne, l'écart à la moyenne et l'écart type sont notés sur le rapport d'essai.

Les échantillons sont envoyés avec un certificat de calibrage d'atelier de la Hildebrand Prüf- und Messtechnik GmbH.

### DEUTSCH

Gummi Testproben nach MICRO IRHD ISO 48. Die Testproben dienen als Referenz-Check zu anderen Proben und zur täglichen Funktionsprüfung für MICRO IRHD Prüfgeräte. Eine jährliche Überprüfung der Testproben wird empfohlen.

Verschiedene MICRO IRHD Härtebereiche sind verfügbar:

- 40, 50, 60, 70, 80, 90

Jede Testprobe wird 10 mal gemessen. Der Mittelwert, Spannweite und Standardabweichung werden angegeben.

Die Testproben werden mit einem Werkskalibrierschein von Hildebrand Prüf- und Messtechnik GmbH geliefert.

### ENGLISH

Rubber Test Blocks according to MICRO IRHD ISO 48. The Rubber Test Blocks are only for a reference check to other samples or for a daily operational check of MICRO IRHD testers. The Rubber Test Blocks should be tested annually.

Different MICRO IRHD ranges are available:

- 40, 50, 60, 70, 80, 90

Each test block is measured 10 times. The mean value, range and standard deviation are displayed on the test report.

The Rubber Test Blocks are provided with a Proprietary Calibration Certificate issued by Hildebrand Prüf- und Messtechnik GmbH.